



DEMOSAICA

Suelos hidráulicos Demosaica S.L.

Avda. Torneo, nº69, 3-2, 41002 - Siviglia (Spagna)

Web: www.cementinedemosaica.it

Email: internacional@demosaica.com

Tel. +34 954 2 1 21 24

Manutenzione delle cementine

Demosaica raccomanda l'uso di prodotti per la pulizia del marchio **FILA**.

Pulizia di fine posa

Una volta posate le **cementine** e dopo averle pulite con acqua abbondante e sapone neutro, mai con acidi o ammoniaca, bisognerà attendere che il pavimento si asciughi perfettamente al fine di evitare così che appaiano macchie quando si applicherà il trattamento turapori poiché questo impedirà la fuoriuscita dell'umidità.

Le piastrelle devono "respirare" e tutta l'umidità deve evaporare prima del trattamento. Talvolta l'evaporazione può lasciare in superficie alcuni depositi di calcificazione biancastra (sotto forma di macchie bianche) che scompariranno con il lavaggio ad acqua del pavimento, operazione da effettuarsi prima dell'utilizzo dei trattamenti.

Nel caso in cui rimangano alcune macchie dopo la posa del cemento, rimuovetele strofinando delicatamente con una spugna ruvida (tipo Scotch Brite) o utilizzando il detergente sgrassante **FILAPS87** diluito in acqua in proporzione 1:5.

Trattamento

Demosaica raccomanda per le sue **cementine** l'uso dei seguenti prodotti della marca **FILA**:

1. Durante la posa, suggeriamo l'applicazione del **HYDROREP** prima della realizzazione delle fughe, di modo che i resti delle stesse non rimangano profondamente attaccati allo strato di pigmenti delle **cementine**, dato che successivamente può essere difficile la loro rimozione.
2. In seguito alla pulizia di fine posa, le **cementine** dovranno essere trattate col tapapori antimacchia **FILAFOB**, il quale evita la penetrazione in profondità delle sostanze organiche, senza alterare l'aspetto delle **cementine**. Questo prodotto si applica con un pennello fine, stendendolo uniformemente sulla superficie delle piastrelle e cercando di evitare che si formino zone con accumulo dello stesso.
3. A questo punto la superficie è pronta per essere incerata con cera ecologica (trattamento che permette una migliore finitura ed un'ulteriore protezione).
4. Per ottenere maggiori informazioni sui trattamenti delle **cementine**, è possibile consultare la sezione dedicata del nostro sito internet (link: Fila).



Manutenzione

1. Pulire con sapone neutro (verde, di Marsiglia, etc...) e acqua. Raccomandabile il **FILACLEANER**.
2. Non utilizzare prodotti di pulizia forti, acidi o alcalini.
3. Per rimuovere macchie più resistenti, si può utilizzare una spugna ruvida (tipo Scotch Brite) e del detergente **FILAPS87** diluito in proporzione 1:5.